Produkt- Information

Chemische Beständigkeiten 01/2007

DEKA Kleben & Dichten GmbH
Hotline 0800-3352546

Butyl- Mastic
Dekaseal 8869 und 8869 D

Prüfungsbeschreibung: DEKALIN Butyl-Mastic wurde auf Beständigkeit gegen Lösungsmittel, Säuren, Laugen und andere Medien überprüft. Die Prüfung wurde durchgeführt indem ein Stück von ca. 6 g des vollkommen getrockneten Materials 7 Stunden lang in der betr. Prüflösung bei Normklima geschüttelt wurde. Bei der Prüfung auf Beständigkeit gegen Dämpfe wurde das getrocknete Material einen Monat lang den entsprechenden Dämpfen ausgesetzt.

beständig:	**+**
bedingt beständig:	**0**
unbeständig:	**-**
nicht geprüft:	**n.g.**

Typ:	8869 / 8869 D

Medien:

Aceton:	0
Ethylacetat:	-
Benzine:	-
Toluol:	-
Xylol:	-
Formalin:	+
Spiritus:	+
Isopropanol:	0 (Oberfläche leicht versprödet)
Butanol:	0 (Oberfläche leicht versprödet)
Chlorkohlenwasserstoffe:	-
Paraffinöl:	-
Glycerin:	+
Ethylenglykol:	+
Eisessig:	+
Essigsäure 5%ig:	+
Salzsäure 5%ig:	0 (Oberfläche porig)
Salpetersäure 5%ig:	0 (Oberfläche porig)
Schwefelsäure 5%ig:	0 (Oberfläche porig)
Phosphorsäure 5%ig.	0 (Oberfläche porig)
Terpentinöl:	-
Heizöl:	-
Motorenöl (20 W 50):	-
Sonnenblumenöl:	+
Persil-Lauge 10%ig:	0 (Oberflächen angelöst)
Kochsalzlösung 5%ig:	+
Natronlauge 5%ig:	+
Natronlauge 45%ig:	+
Ammoniak 25%ig:	+
Wasser:	+
Ammoniak-Dämpfe:	+
Speisefett-Dämpfe	+
Wasserdampf:	+
Wasserstoffperoxyd 5%	+
Wasserstoffperoxyd 15%	+
Wasserstoffperoxyd 30%	+

DEKA Kleben & Dichten GmbH
63691 Ranstadt- Gartenstr.4 Fon 06041-820380 Fax 06041-821220
http://www.dekalin.de/ info@dekalin.de Fax 06041-821222
Mitglied im Industrieverband Klebstoffe e.V.